DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN. Morteros Valbarca, S.A. es una **EMPRESA DE FICCIÓN** creada para enseñar el funcionamiento de BasePIM. Ni la empresa, ni sus plantas, ni sus productos, ni los valores de este documento existen. No es una declaración de prestaciones válida ni ampara el uso de ningún producto en obra.

Valbarca Monocapa Liso

Acabado liso fratasado para arquitectura contemporánea

GP CSII W2 **UNE-EN 998-1**

DESCRIPCIÓN

Mortero de revoco y enlucido de uso corriente (GP) de la gama revestimientos monocapa de Valbarca, suministrado en seco y listo para amasar con agua. Morteros de un solo producto para el revestimiento y la impermeabilización de fachadas, que resuelven en una sola capa el agarre, la regularización, la decoración y la protección frente al agua de lluvia. Incorporan fibras, hidrofugantes y pigmentos estables a la luz.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Fachadas de obra nueva
- Rehabilitación de fachadas
- Medianeras
- Patios de luces
- Cerramientos de bloque y ladrillo

PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICA	VALOR	UNIDAD
Designación según UNE-EN 998-1	GP CSII W2	
Resistencia a compresión a 28 días	3,5	N/mm²
Adherencia al soporte	0,30	N/mm²
Densidad del mortero endurecido	1540	kg/m³
Reacción al fuego	A1	Euroclase
Absorción de agua por capilaridad	W2	clase
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	10	—
Conductividad térmica (λ10,dry, tabulada)	0,62	W/m·K
Retracción a 28 días	0,50	mm/m

PUESTA EN OBRA

AGUA DE AMASADO
5,00 a 5,50 l por saco de 25 kg

CONSUMO
1,40 kg/m² y mm de espesor

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
de +5 a +30 °C

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN

ESPESOR POR CAPA	VIDA DE LA PASTA	CONSERVACIÓN
de 10 a 18 mm	**120 minutos**	**12 meses en envase original cerrado y al abrigo de la humedad**
GRANULOMETRÍA	TIEMPO ABIERTO	
0 a 0,8 mm	**30 minutos**	

Amasar con agua limpia en la proporción indicada, con batidora de bajas revoluciones o en amasadora continua, hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar dos minutos y volver a batir brevemente. No añadir agua ni producto una vez iniciado el fraguado, ni mezclar con cementos, áridos o aditivos ajenos al producto. Proteger de la lluvia, del sol directo y del viento durante las primeras veinticuatro horas, y mantener el soporte húmedo sin saturar antes de la aplicación.

El color es un acabado mineral obtenido con pigmentos inorgánicos estables a la luz ultravioleta. Para evitar diferencias de tono, emplear material de un mismo lote de fabricación en cada paño y no interrumpir la aplicación dentro de un mismo plano.

PRESENTACIÓN Y PEDIDO

REFERENCIA	FORMATO	SUMINISTRO	TARIFA
VLB-MONO-L-S25	Saco de 25 kg	Palet de 1.400 kg (56 sacos)	8,60 €/ud
VLB-MONO-L-BB	Big-bag de 1.000 kg	Unidad sobre palet	308,00 €/ud

Disponible en los ocho colores de la carta Valbarca: Blanco (BL), Marfil (MA), Arena (AR), Ocre (OC), Siena (SI), Gris perla (GP), Gris plomo (GL), Teja (TE). La referencia completa intercala el código de color: por ejemplo **VLB-MONO-L-AR-S25** para el color Arena en saco.

SEGURIDAD

Producto a base de cemento. El contacto prolongado con la piel o los ojos de la pasta fresca puede provocar irritación y quemaduras por su carácter alcalino. Usar guantes, gafas y protección respiratoria frente al polvo durante el amasado. Consúltese la ficha de datos de seguridad antes del uso. Contenido en cromo VI soluble reducido conforme al Reglamento REACH.

Los datos de esta ficha corresponden a ensayos realizados en condiciones de laboratorio normalizadas y no eximen de la comprobación de la idoneidad del producto para cada obra concreta. Esta edición anula las anteriores. **Documento de demostración: ni la empresa ni los datos son reales.**

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN